Tableau de résistance chimique :
BICCS Bipox 2K HS Primer IM-75 HB [6144].

	Période d'immersion					
	24 heures	1 semaine	2 semaines	8 semaines	4 mois	6 mois
Acides inorganiques						
Acide phosphorique 10 %	B*	B*	B*	B*	B*	B*
Acide nitrique 10 %	B*	B*	B*	B*	B*	B*
Acide nitrique concentré	O	O	O	O	O	O
Acide chlorhydrique 10 %	B*	B*	B*	B*	B*	B*
Acide chlorhydrique concentré	B*	B*	B*	B*	B*	B*
Acide sulfurique 10 %	B*	B*	B*	B*	#	#
Acide sulfurique 40 %	B*	B*	B*	B*	B*	B*
Acides organiques						
Acide acétique 10 %	B	B	#	#	#	#
Acide citrique 10 %	B	B	B*	B*	B*	B*
Acide lactique 10 %	B	B*	B*	B*	B*	B*
Acide formique 10 %	#	#	#	#	#	#
Alcalis						
Ammoniac 10 %	B	B	B	B	B	B
Ammoniac 25 %	B	B	B	B	B	B
Lessive de potasse 10 %	B	B	B	B	B	B
Lessive de potasse 40 %	B	B	B	B	B	B
Solutions aqueuses						
Eau de javel	B	B	B*	B*	B*	B*
Savon noir 20 %	B	B	B	B	B	B
Eau saumurée 25 %	B	B	B	B	B	B
Eau gazeuse 50 %	B	B	B	B	B	B
Détergent synthétique	B	B	B	B	B	B
Jus de fruits	B	B	B	B	B*	B*
Hydrocarbures aliphatiques						
Essence	B	B	B	B	B	B
Gazole	B	B	B	B	B	B
White spirit	B	B	B	B	B	B
Diesel	B	B	B	B	B	B
Hydrocarbures aromatiques						
Xylène	B	B	B	B	B	B
Alcools						
Éthoxypropanol	B	B	B	B	B*	B*
Isobutanol	B	B	B	B	B	B
Glycérol	B	B	B	B	B	B
Méthanol	*	*	B*	B*	B*	B*
Cétones						
Acétone	B	N	N	N	N	N
Méthyléthylcétone	B	O	O	O	O	O
Hydrocarbures chlorés						
Chlorure de méthylène	N	N	N	N	N	N
Trichloréthylène	B	B	B	B	B	B
Graisses et huiles						
Huile minérale	B	B	B	B	B	B
Graisse minérale	B	B	B	B	B	B
Huile végétale	B	B	B	B	B	B
Graisse végétale	B	B	B	B	B	B
Divers						
Huile de coupe	B	B	B	B	B	B
Eau déminéralisée	B	B	B	B	B	B
Formaline 40 %	B	B	B	B	B	B
Huile de frein	B	B	B	B	B	B

Notes sur le tableau :

(conditions d'essai 20 °C, 65 % HR)

B = Résistant | * = Résistant mais décoloration | O = Non résistant
N = Non résistant (formation de cloques) | # = Non résistant (formation de cloques/décoloration)

N.B. Les données suivantes concernant la résistance chimique du Bipox 2K HS Primer IM-75 HB [6144] sont indicatives, s'appliquent au produit pendant la durée de conservation, mais ne constituent pas une garantie. Bien que les tests aient été effectués avec le plus grand soin, la résistance chimique dépend également de divers facteurs indépendants de notre volonté, tels que la concentration, les conditions ambiantes, la température et la précision (durée) de la charge. Il incombe donc à l'utilisateur de déterminer à l'avance si le produit convient à l'application.

L'intégralité des livraisons, offres et conseils sont soumis aux conditions uniformes de vente et de livraison des peintures, encres d'imprimerie et autres (v.v.v.f.) déposées au greffe du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, sauf convention contraire. The uniform sales and delivery conditions for paint, printer's ink and the like (V.V.V.F.) deposited with the clerk of the District Court in Amsterdam (the Netherlands) apply to all deliveries, offers and advice, unless agreed otherwise.