



# MUURVERF BINNEN

## BESCHRIJVING

Universeel toepasbare matte muurverf met een hoge duurzaamheid op basis van een acrylaat copolymeer dispersie. Met water verduunbaar en onverzeepbaar. De muurverf heeft een zeer goede schrobvastheid, schrobklasse 1 (volgens DIN EN 13300).

## TOEPASSING

Voor binnen op zowel nieuwe als reeds voorbehandelde steenachtige ondergronden, plaatmateriaal etc.

## GEbruIKSAANWIJZING

- De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- Niet intacte verflagen, mos, algen en schimmel verwijderen.
- Poederende of zuigende ondergronden voorbehandelen met Avis Fixeergrond.
- Roer de Muurverf voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen.
- Breng de muurverf met een roller gelijkmatig van boven naar beneden aan over de muur totdat het gehele te verven oppervlak is bedekt.
- Voorkom aandroging van de geschilderde baan voordat de volgende baan wordt aangebracht om streepvorming te voorkomen.
- Ook geschikt voor spuitapparaten, zie de informatie bij Technische gegevens

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	1 L – 2,5 L – 5 L – 10 L
Kleur:	wit (mengbaar in diverse kleuren)
Glansgraad:	mat





**TECHNISCHE GEGEVENS**

Theoretisch rendement: 8 m<sup>2</sup> per liter bij 40 mu. droog  
 Praktisch rendement: Is van diverse factoren afhankelijk.  
 Strijken/rollen: Vachtroller en spuiten

**Spuiten:**

Airless of Airmix. Verdun indien noodzakelijk het product met 5-10% schoon water. De spuitinstellingen zijn afhankelijk van de omstandigheden. Indicatie:

	<b>Airless Graco ST Max 495</b>	<b>Airless Wagner Superfinish*</b>
<b>Druk</b>	200 bar	250 bar
<b>spuitopening</b>	0,017 inch	417-519-521

\* Bovenbak met filterschijf. Pistool GM3000 Ac, Pistoolfilter Wit

Laagdikte: ca. 40 mu droog  
 Stofdroog: 30 minuten  
 Overschilderbaar: 6 uur  
 Dichtheid: 1,48kg/dm<sup>3</sup> voor wit  
 Vaste stofgehalte: 35 vol%  
 Vloeïing: enigszins pasteus  
 Weervastheid: goed  
 Verdunning: 0-5 % water  
 Reiniging gereedschap: Met water, residu op milieuverantwoorde wijze afvoeren  
 Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden in onaangebroken verpakking. Vorstvrij vervoeren en bewaren.

Dekking: Klasse 1, bij een verbruik van 8 m<sup>2</sup>/ liter Conform DIN EN 1062  
 Natte slijtage: Klasse 1 volgens DIN EN 13330  
 Verwerkingstemperatuur: niet verwerken beneden 5°C en boven een RV 85%.  
 Inhoud verpakking: 1L, 2,5L, 5L, 10L  
 Glansgraad: mat < 10 G.U. (85°)  
 Kleur: Leverbaar in wit en mengbaar in diverse kleuren  
 Waarschuwing: Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen er door aanraking of te intensieve reiniging glanzende plekken ontstaan. Met name bij donkere kleuren kunnen deze zichtbaar worden.

**BETEKENIS ICONEN**

