



**avis**  
PROFESSIONAL



# MUURVERF SCHIMMELBESTENDIG

## BESCHRIJVING

Muurverf voor vochtige ruimten. Vergeelt niet en is bestand tegen zwakke zuren. Vlekwerend door een blijvend flexibele, niet-thermoplastische verffilm. Bestand tegen stoom en condens en was- en schrobvast. Bij aanraking met metalen of synthetische lakken kan verkleuring optreden.

## TOEPASSING

Voor het schimmelbestendig maken en tegelijk afwerken van vrijwel alle ondergronden zoals nieuw pleisterwerk, cement, beton, baksteen, stucwerk, gasbeton, behang, hard- en zachtboard.

## GEbruIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.
- Verwijder niet intacte verflagen.
- Bij bestaande schimmelvorming voorbehandelen met een bleekwater oplossing. Grondig naspoelen met schoon water; vervolgens goed laten drogen.
- Poederende of zuigende ondergronden voorbehandelen met Avis Fixeergrond
- Roer de Muurverf Schimmelbestendig voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen.
- Breng minimaal twee lagen aan.
- Zo nodig de verf voor de eerste laag verdunnen met max. 10% leidingwater.
- Breng gelijkmatig aan met een roller.
- Reinig gereedschap met water.

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	1 L – 2,5 L – 5 L – 10 L
Kleur:	wit
Glansgraad:	mat





**TECHNISCHE GEGEVENS**

Type bindmiddel: vinylacetaat/ vinylversetaat dispersie pigment: rutiel titaandioxide, gecombineerd met hoogwaardige vulstoffen

Theoretisch rendement: 10 m<sup>2</sup>/liter bij 40 µ droge laagdikte

Praktisch rendement: Gemiddeld 8m<sup>2</sup>/liter

Strijken/rollen: is van vele factoren afhankelijk. Richtlijn: strijken/ rollen : ca. 85% v.h. theoretisch rendement  
spuiten : ca. 70% v.h. theoretisch rendement  
Strijken, rollen en spuiten

**Spuiten:**

	<i>Luchtspuit</i>	<i>Airless</i>
<i>Druk</i>	3 – 4 atm	120 – 150 atm
<i>Opening</i>	1,8 mm – 2 mm	0,013 – 0,018 inch
<i>Verdunning</i>	5 – 10%	0 – 3%

Laagdikte: de gemiddelde droge laagdikte is 40 µ, afhankelijk van ondergrond/applicatie.

Stofdroog: 30 minuten

Overschilderbaar: 2 uur

Dichtheid: 1,38 kg/dm<sup>3</sup>

Vloeiing: Enigszins pasteus

Hechting: Uitstekend

Elasticiteit: Zeer goed

Verdunning: Gebruiksklaar voor kwast en roller, voor spuiten verdunnen met water

Reiniging gereedschap: Direct na gebruik reinigen met water en evt. zeep

Houdbaarheid: 24 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking. Vorstvrij vervoeren en bewaren.

Dekking: Goed

Inhoud verpakking: 1 L – 2,5 L – 5 L – 10 L

Glansgraad: mat

Kleur: wit

Waarschuwing: Bij aanraking met metalen en/ of synthetische lakken kan verkleuring optreden.

**BETEKENIS ICONEN**

